

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



RESANADOR CEMENTOSO es un **EXCELENTE REPARADOR DE FISURAS Y GRIETAS** en superficies de concreto, ladrillo, mortero, mampostería y construcción en general. **PROTECCIÓN ANTI SALITRE y NIVELADOR. EVITA FILTRACIONES EN DOMOS, CHAFLANES, UNIONES ENTRE MUROS, SALIENTES DE TUBERÍAS, BASES DE TINACOS, ETC.** de casas, escuelas, oficinas, locales comerciales, bodegas, etc. Se puede **COLOCAR SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS O MOJADAS** en **CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO**.

GUÍA RÁPIDA

ACABADO: Mate.

COLORES: Blanco.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Cuña, espátula o llana.

SECADO AL TACTO: 30 minutos.

PRESENTACIONES: 600 g.

BENEFICIOS

RESANADOR CEMENTOSO es un producto ecológico base cemento, innovador, de acabado blanco, de fácil aplicación, con aditivos, cargas minerales, resinas acrílicas estirenadas y libres de asbesto.

Diseñado para reparar, sellar y recubrir fisuras o grietas menores a 5 mm en superficies de todo tipo de construcciones de concreto. Brinda excelente flexibilidad, adherencia sobre diferentes superficies y resistencia mecánica. Es de secado rápido.

Este producto puede servir como sellador Anti Álcali evitando la formación de salitre, solo mezcle con ½ litro de agua limpia y aplique.

Además, el **RESANADOR CEMENTOSO** es un producto **AMIGABLE CON EL AMBIENTE, LIBRE DE PLOMO y METALES PESADOS**.

USOS Y SUPERFICIES

USOS RECOMENDADOS

Ideal para resanar elementos empotrados sobre losa como: chaflanes, salientes de tuberías, bases de tinacos, juntas entre muros, mampostería y ladrillo gracias a su excelente flexibilidad, adherencia sobre diferentes superficies y resistencia mecánica.

RESANADOR CEMENTOSO está listo para usarse, solo mezclar con agua limpia, puede ser aplicado en interiores y exteriores.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Es un producto altamente versátil, se puede aplicar en concreto, ladrillo, mortero, mampostería y construcción en general. Especialmente formulado para cubrir eficientemente los requerimientos básicos de resane y calafateo en sistemas impermeables acrílicos. **RESISTE PRESIONES HIDROSTÁTICAS** positivas y negativas en cisternas, albercas, contenedores de agua, etc.

ALMACENAMIENTO

ESTABILIDAD

12 meses bajo techo sin abrir el producto.

ALMACENAJE

Conservarse en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	PARÁMETROS	MÉTODO
ACABADO (BRILLO)	MATE ≤ 6.9 a 85° GU	NMX-U-093-SCFI-2012
DENSIDAD (APARENTE)	1.5 – 1.7 Kg/L	NMX-C-126-ONNCE-2010
PH	10 - 12	ASTM E-70
SECADO AL TACTO	30 min	ASTM D-1640
SECADO TOTAL	24 hrs	

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1) LIMPIEZA

Antes de hacer la aplicación se deberá verificar que no haya exceso de humedad o polvo.

Limpiar perfectamente la superficie a resanar, debe estar libre de contaminantes, grasas, removiendo partes sueltas del muro o pintura desprendida. Antes de aplicar es necesario humedecer la superficie.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES

- Se recomienda que el producto sea aplicado bajo las condiciones requeridas, ya que el desempeño de este varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas.
- No aplicar en superficies enyesadas o tapizadas.
- No aplicar a temperaturas menores a 10 °C.
- No aplicar con humedad relativa mayor de 80%.
- Verificar la adherencia antes de aplicar sobre otros impermeabilizantes.
- Evite aplicar el producto si hay sospecha de lluvia intensa para evitar deslaves.
- Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35 °C en un lugar fresco y seco.
- No agregue resinas, cargas o materiales extraños que modifique la formulación.
- No se recomienda en muros que estén constantemente húmedos o mojados.
- Este producto no es resistente a sustancias corrosivas ni altas temperaturas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- **COMO REPARADOR**
Saque la bolsa con el **RESANADOR CEMENTOSO**, vierta en el bote hasta ½ taza de agua limpia (equivalente a 125 mililitros) e incorpore lentamente el producto mientras lo revuelve hasta formar una pasta homogénea con la consistencia deseada.
- **COMO SELLADOR ANTI ÁLCALI**
Vierta el polvo en el envase original y rellene el contenedor con agua limpia, mientras lo revuelve hasta generar una mezcla homogénea.

Recomendaciones de uso: Mezclar únicamente la cantidad a utilizar, ya que se deberá consumir en su totalidad.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Humedezca la superficie antes de aplicar

Aplique el **RESANADOR CEMENTOSO** con cuña, espátula o llana en muros y superficies de concreto, dejando secar aproximadamente 15 minutos, dependiendo del grosor y temperatura ambiente.

Si se requiere mayor espesor realizar con aplicaciones sucesivas por cordón, respetando los tiempos de secado.

Deja secar **24 horas** antes de aplicar segunda capa.

ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLÉE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **RESANADOR CEMENTOSO**.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PINTUMEX declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **RESANADOR CEMENTOSO** seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

La persona que use o aplique **RESANADOR CEMENTOSO** está obligada a obtener de **PINTUMEX**, o de cualquiera de sus distribuidores la Ficha de información técnica más reciente.

Si la persona que use o aplique **RESANADOR CEMENTOSO** identifica algún problema al momento de la aplicación como: contaminación, diferencias en el color o algún otro inconveniente al momento de utilizar, el usuario deberá suspender inmediatamente la aplicación y dar aviso, por escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra.

RESANADOR CEMENTOSO RESF

Resanador Base Cemento



Ficha de Información Técnica

RESF

NOTAS

Rendimiento (1): El rendimiento expresado es teórico sobre sustratos lisos, libres de porosidad. El rendimiento real podrá variar dependiendo de las condiciones del sustrato, de la herramienta de aplicación, de la habilidad del aplicador, así como las pérdidas de producto al momento de la aplicación y remanentes en los envases.

Este rendimiento varía de acuerdo a la cantidad a utilizar en la mezcla y depende directamente del poder de entintado que se requiera e inclusive del tipo de cemento a emplear ya sea gris o blanco.

CONTACTO

Dirección: Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

Correo: scientes@pintumex.com.mx

Teléfono: (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011