

TRANSITEX BASE AGUA

Pintura Señalamiento Vial Base Agua Económica



Ficha de Información Técnica

2011BA- 2015BA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



TRANSITEX BASE AGUA es un **RECUBRIMIENTO ECONÓMICO** diseñado para la **SEÑALIZACIÓN VIAL** que puede ser utilizado en diferentes espacios como **PASOS PEATONALES, ÁREAS DE SEGURIDAD, GUARNICIONES, RAMPAS, ESTACIONAMIENTOS** y demás áreas que necesiten demarcación vial, cuenta con un **EXCELENTE PODER CUBRIENTE**, exhibiendo **BUENA ADHERENCIA** al concreto.

GUÍA RÁPIDA

ACABADO: Mate.

COLORES: Blanco, Amarillo, Azul, Rojo y Verde

RENDIMIENTO TEÓRICO: 26 m lineales o 2.6 m²/L previamente preparado el sustrato (1)

MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo, aspersión airless

SECADO AL TACTO: 20 min al Tacto

PRESENTACIONES: 4, 19, 200 L (sobre pedido).

BENEFICIOS

TRANSITEX BASE AGUA es una pintura para señalamiento fabricada a base de resinas acrílicas resistente al desgaste por abrasión y a cambios bruscos de temperatura.

TRANSITEX BASE AGUA proporciona una excelente adherencia en el concreto, así como una buena nivelación y flexibilidad, este producto cura por evaporación de agua y no necesita preparación previa, está listo para su uso.

USOS Y SUPERFICIES

USOS RECOMENDADOS

Ideal para el señalamiento sobre pavimentos asfálticos y de concreto tanto en vialidades urbanas, guarniciones, estacionamientos, parques recreativos, centros comerciales y unidades habitacionales.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

La pintura para señalamiento de tránsito se usa para demarcaciones del pavimento asfáltico, señalamiento en cruces de ferrocarril, puentes, etc.

ALMACENAMIENTO

ESTABILIDAD	6 meses bajo techo sin abrir el producto.
ALMACENAJE	Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30°C

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACABADO (BRILLO):	MATE < 6.9 a 60° GU	NMX-U-093-SCFI-2012
DENSIDAD	1.60 - 1.67	NMX-C-454-ONNCCE-2007
RENDIMIENTO TEÓRICO (1)	2.6 m ² /L	INTERNO
SECADO AL TACTO (2)	20 min.	
SECADO DURO	60 min.	
SÓLIDOS TOTALES	65.0 – 75.0 %	NMX-C-425-ONNCCE-2003
VISCOSIDAD (STORMER a 25° C)	70 – 90 KUS	NMX-C-455-ONNCCE-2003
FINURA (HEGMAN)	3	NMX-C-456-ONNCCE-2003
FLEXIBILIDAD A UN ESPESOR SECO DE 50.8 µM A 63.5 µM		NMX-C-453-ONNCCE-2007
RESISTENCIA A LA GASOLINA		REFERENCIA N - CMT - 5 - 01 - 001

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido, ceras, pintura mal adherida que evite la adherencia del producto o cualquier tipo de contaminante. Con el fin de preparar adecuadamente las superficies, siga los pasos de preparación, como se describe a continuación:

Para obtener mejores resultados se recomienda **no diluir el producto**.

PARA SUPERFICIES CONCRETO NUEVAS

- 1- Dejar secar 30 días mínimo, esto es para que tenga el fraguado adecuado.
Aplicar ácido muriático para concentrar la alcalinidad, diluido 3 L de agua por 1 L de ácido deje actuar la solución por un lapso de 15 min, retire con abundante agua y dejar secar por 3 días. Este tratamiento es para crear poro y mejorar la adherencia en el concreto o cemento.

SUPERFICIES PREVIAMENTE REPINTADAS

- 1- Se recomienda realizar limpieza con detergente y cepillo, la superficie, debe de estar libre de polvo, grasa, óxido, ceras, pintura mal adherida que evite la adherencia del producto o cualquier tipo de contaminantes, en caso de contar con desprendimiento de película utilizar cepillo de alambre o lijas grado 100 ,150, si lo llegara a requerir.
- 2- Al termino de realizar la limpieza se sugiere dejar pasar 24 horas para realizar la aplicación del producto, en caso del desprendimiento de película la aplicación puede ser inmediata.
No agregue resinas cargas o materiales extraños que modifique la formulación.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES

- Evite aplicar la pintura si hay sospecha de lluvia, presencia de humedad en la superficie y en el ambiente o **temperaturas menores a 10° C.**
- Temperatura de la superficie: La superficie no deberá estar caliente **evite aplicar a una temperatura mayor a 30°C.**
- Humedad relativa: Menor a 85 %
- Mantenga el envase cerrado entre 15 y 35°C en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda no iniciar trabajos de pintura en exteriores, incluyendo la preparación de la superficie, si hay pronóstico de lluvias y presencia de rocío.

- No se debe diluir este producto, ya que al hacerlo se afecta directamente sus características y desempeño, de ser necesario la máxima dilución es de un 5% con Agua

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de ser aplicado el producto deberá ser mezclado con la ayuda de una pala plana o un taladro, realizar movimientos circulares ascendentes y descendentes del fondo de la cubeta hacia arriba hasta que el producto quede mezclado homogéneamente y no se sientan residuos en el fondo.

BROCHA: Use brochas de cerdas naturales. Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas.

ASPERSIÓN CONVENCIONAL

Seguir recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.

PINTA-RAYAS

Aplicación directa.

Se recomienda tener perfectamente limpio el equipo antes de aplicar o cambiar de color. La correcta aplicación está en función de la presión de operación de los tanques la apertura de las boquillas de aspersión la velocidad de avance de la máquina, parámetros que se deben establecer en campo para dejar el espesor en húmedo recomendado.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Aplique a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 30 min. entre mano y mano.

Es recomendable liberar el trafico después de 60 min para evitar ensuciamiento prematuro de la película.

Cuando se requiera un acabado reflectivo es necesario sembrar micro esfera de vidrio, dependiendo de las especificaciones se utiliza de 600 a 700 gr de microesfera por litro de pintura o dependiendo de las especificaciones del proyecto.

Lávese las manos con agua y jabón después de cada aplicación. Lave las herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO.

TRANSITEX BASE AGUA

Pintura Señalamiento Vial Base Agua Económica



Ficha de Información Técnica

2011BA- 2015BA

SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLEE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **TRANSITEX BASE AGUA**.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PINTUMEX declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

La persona que use o aplique **TRANSITEX BASE AGUA** está obligada a seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

Si la persona que use o aplique **TRANSITEX BASE AGUA** identifica algún problema al momento de la aplicación como contaminación, diferencias en el color o brillo, diferencias con la viscosidad, natas, coagulación, o algún otro inconveniente al momento de pintar

TRANSITEX BASE AGUA, el usuario. deberá suspender inmediatamente la aplicación antes de haber aplicado 50 m² (cincuenta metros cuadrados) y dar aviso, por escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra. Será responsabilidad del cliente o usuario si aplicó más de 50 m² pues en caso de aceptarse su no conformidad, **PINTUMEX** solo repondrá la pintura equivalente para pintar 50 m².

NOTAS

Rendimiento (1): El **rendimiento** expresado es **teórico y equivalente a 2.6 m²/l** aplicado a un **espesor húmedo de 15 milésimas** de pulgada a un **ancho de línea de 10 cm**, libres de porosidad. El rendimiento real podrá variar dependiendo de las condiciones del sustrato, de la herramienta de aplicación, de la habilidad del pintor, así como las pérdidas de producto al momento de la aplicación y remanentes en los envases.

Secado: 15 mils de espesor en húmedo, a 25° C aplicado directo sin dilución

CONTACTO

Dirección: Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

Correo: scientes@pintumex.com.mx

Teléfono: (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011